

# Banisio cork

FICHA TÉCNICA

## DESTILADOS

### Descripción de producto

NORMATIVA

**Longitudes** 48 mm  $\pm$  0,5 mm

NP ISO 9727-1

**Diámetro** 30,5 mm  $\pm$  0,5 mm

### Características Físicas y Mecánicas

NORMATIVA

**Humedad** 4 – 8 %

NP ISO 9727-3

**Humedad del cuerpo  
aglomerado** 3 – 9 %

**Densidad** 260  $\pm$  30 Kg/m<sup>3</sup>

NP ISO 9727-2

**Recuperación dimensional**  $\geq$  96 %

ISO 9727-4

**Tensión de corte**  $\geq$  7 daN/cm<sup>2</sup>

NP 2803-5

**Ángulo de torsión**  $\geq$  35°

NP 2803-5

**Fuerza de Extracción** 25  $\pm$  10 daN

ISO 9727-5

**Tamaño del biselado (45 °)** 3 – 4 mm

**Grosor de los discos** 9 – 13 mm

**Resistencia al agua hirviendo** Sin desagregación ni despegado de los  
discos

NP 2803-7

**Absorción de agua a 50°C**  $\leq$  30 %

**Estanqueidad** Ausencia de fugas a 6 bares

ISO 9727-6

### Características Químicas, microbiológicas y sensoriales

NORMATIVA

**Residuos Oxidantes ( O<sub>2</sub><sup>2-</sup> )** < 0.2 mg / tapón

NP 4502

**Análisis sensorial** Sin desviaciones sensoriales

ISO 22308

**Test microbiológico** < 4 U.F.C / tapón

NP ISO 9727-7

**Residuos sólidos**  $\leq$  1 mg / tapón

NP ISO 9727-7

### Recomendaciones

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 20°C, en lugares en ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 50 y 70 %.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos u otros que desprendan olores.

Extra Food Spain S.L. pedro.gomez@banisio.com  
Avenida de Elvas, 57 +34 933 63 18 38  
06006 Badajoz, España www.banisio.com

**EXTRA FOOD SPAIN, S.L.**  
C.I.F. B01772813  
PASEO DE GRACIA, 8-10  
08007 BARCELONA

