

# Banisio cork

FICHA TÉCNICA

NATURAL

## Descripción de producto

NORMATIVA

**Longitudes** 54/49/44/42/38 mm ± 0,5 mm

**Diámetro** 24,2 mm ± 0,4 mm

**Ovalación** < 0,5 mm

UNE 56921

**Lavado** Peróxido de hidrógeno

**Tratamiento de superficie** Parafina y elastómero de silicona

## Características Físicas y Mecánicas

NORMATIVA

**Humedad** 4.5 – 8.0 %

**Densidad** 125-230 Kg/m<sup>3</sup>

UNE 56921

**Fuerza de Extracción** 20 daN – 40 daN

**Capilaridad** < 2,5 mm

UNE 56921

**Estanqueidad** 100% ausencia de fugas ≥ 1.5 bar en tubos de 18.5 mm

NP 56934

## Características Químicas, microbiológicas y sensoriales

NORMATIVA

**Residuos Oxidantes ( O<sub>2</sub><sup>2-</sup> )** < 0.2 mg / tapón

UNE 56929

**Análisis sensorial** Sin desviaciones sensoriales

UNE 56928

**Hongos y levaduras** < 10 U.F.C / tapón

UNE 56921

**Bacterias aerobias mesófilas** < 30 U.F.C / tapón

UNE 56921

## Recomendaciones

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 20°C, en lugares en ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 50 y 70 %.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos u otros que desprendan olores.

Extra Food Spain S.L. pedro.gomez@banisio.com  
Avenida de Elvas, 57 +34 933 63 18 38  
06006 Badajoz, España www.banisio.com

**EXTRA FOOD SPAIN, S.L.**  
C.I.F. B01772813  
PASEO DE GRACIA, 8-10  
08007 BARCELONA

